

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. MA15435_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MA15435_01.1**
2. Typ: **BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE Z OBYČAJNÉHO A ĽAHKÉHO BETÓNU**

obchodný názov výrobku:

Stratené debnenie 10; Stratené debnenie 15; Stratené debnenie 20; Stratené debnenie 25; Stratené debnenie 30; Stratené debnenie 40; Stratené debnenie 50
3. Zamýšľané použitie: debniace tvárnice sú určené na stavbu stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou. Na vytvorenie základov bez použitia debnenia.
4. Výrobca: **DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava**

IČO: 47353074; DIČ: 2023827619
Výrobný závod Malženice, Malženice 465, 919 29 Malženice
Tel.: +421 918 880 801
5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité
6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**
7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **system IV**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení.


8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti				Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Rozmer dutín a vybranie rebra v mm	EN 15435:2008 čl. 4.4.1
	+5 -5	+5 -5	+3 -5	+10 -4	
Zmršťovanie vplyvom vysušovania/Vlhkostné pretvorenie	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.6
Reakcia na oheň	Trieda A1				EN 15435:2008 čl. 4.7
Prestup vodnej pary	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.8
Mechanická pevnosť	-				-
- Pevnosť v tlaku	Priemerná pevnosť v tlaku 15,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.1
- Pevnosť rebier v ťahu	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.9.2
- Pevnosť bočnic v ohybe	Priemerná pevnosť bočnic $f_{r,m}$ 2,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.3
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.10
Tepelný odpor	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.11
Trvanlivosť	Mrázuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrázuvzdornosti T50 $\geq 75\%$				EN 15435:2008 čl. 4.13
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky MZSR č. 98/2018 Z. z. v platnom znení	Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$				

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE **sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovanych vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON SK s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
Stratené debnenie 10	500x100x250
Stratené debnenie 15	500x150x250
Stratené debnenie 20	500x200x250
Stratené debnenie 30	500x300x250
Stratené debnenie 40	500x400x250
Stratené debnenie 50	300x500x250
Stratené debnenie 25	500x250x250